



dekotrim 95 – Rhombus-Optik

Produkteigenschaften:

dekotrim- Fassadenpaneele bestehen aus schlagfestem Kunststoff (PVC). Sie sind leicht zu montieren und speziell für den Außeneinsatz als vorgehängte, hinterlüftete Fassade entwickelt worden. Hochleistungs Exterior-Dekorfolien sorgen für absolut realistische Nachbildungen von Holz- oder Aluminiumoberflächen und garantieren eine hohe UV-Beständigkeit.

Produktmerkmale:

- Integrierter Schraubkanal mit Stanzlöchern
- Verdeckt liegende Schraubenköpfe
- Stabile Kammerstruktur mit Außenwandstärke 2 mm
- Extrem UV-beständige Oberflächendekore
- Oberflächen exakt passend zu Kunststofffenstern
- Kontrastfeder schwarz beschichtet (kein gefärbter Kunststoff!)
- Edle, naturgetreue Prägestruktur möglich
- Exklusive Dekorauswahl mit realen Haptik-Eigenschaften
- Hauptsichtfläche abgedeckt durch recyclebare Schutzfolie

Materialeigenschaften:

Farbechtheit:	UV-beständig
Feuchtigkeitsaufnahme:	Keine
Material:	schlagfester Kunststoff (PVC)
Deckbreite:	95 mm
Profilbreite:	125 mm

Profilhöhe:	17 mm
Gewicht:	760 g/m (8000 g/m ²)
Längen:	3.000, 4.000, 5.000, 6.000 mm
Verlegebild:	Rhombusoptik, Schattenfuge schwarz matt
Ausdehnung:	ca. 3,0 mm /m
Verarbeitungstemperatur:	bei min. +8°C bis max. +25°C
Brandverhalten nach DIN4102-1:	Baustoffklasse B2
Garantie:	Bei Einhaltung der vorgegebenen Verarbeitungsrichtlinien übernehmen wir eine Garantie von 10 Jahren ab Lieferdatum auf Farb- und Witterungsbeständigkeit

Verarbeitung:

dekotrim-Profile sind leicht zu montieren und speziell für den Außeneinsatz als vorgehängte, hinterlüftete Fassade entwickelt worden.

Mögliche Einsatzzwecke:

- Wohn- und Geschäftshäuser
- Gartenhäuser
- Mobilheime
- Garagen und Carports
- Hausboote



Montage:

dekotrim-Profile dürfen nicht zum Zwecke der Lastenabtragung montiert werden. Die Verarbeitung der Profile kann mit Hilfe handelsüblicher Werkzeuge, wie Handkreissäge, Stichsäge, Kappsäge etc. erfolgen. Benutzen Sie stets feinzahnige Sägeblätter.

Die Verarbeitungstemperatur für dekotrim-Profile sollte zwischen +8 und +25 Grad Celsius betragen. Beachten Sie bei der Montage aller dekotrim-Profile eine mögliche Profilausdehnung von 3,0 mm pro Meter bei sommerlichen und entsprechenden Profilschrumpfung bei winterlichen Temperaturen.

Installieren Sie die Fassadenverkleidung nicht in der Nähe von Hitzequellen und gewährleisten Sie einen ordnungsgemäßen Regenwasserablauf auf der gesamten Fassadenfläche.

Sorgen Sie in jedem Fall für eine gute Hinterlüftung aller Fassadenflächen, sonst besteht die Gefahr eines Profilverzuges aufgrund von Hitzestau. Die Schutzfolie ist unmittelbar nach der Montage von den Profiloberflächen zu entfernen.

Achtung: Das Druckbild bei Holzimitationen wiederholt sich bei dekotrim-Profilen im Abstand von ca. 1,20 m entlang den jeweiligen Profilsichtflächen. Das optische Erscheinungsbild der Verlegefläche ist daher bereits während der Montagearbeiten zu beobachten. Gegebenenfalls müssen die Profile um ca. 60 cm versetzt montiert werden. dekotrim-Profile sind zudem vor der Verarbeitung auf evtl. Schäden bzw. optische Beeinträchtigungen hin zu überprüfen. Beanstandungen nach der Montage können nicht geltend gemacht werden.

Die Profilenenden der dekotrim-Profile können aus technischen Gründen auf ca. 10 mm Länge nicht optimal beschichtet werden. Dieser Umstand stellt keinen Mangel dar. Die Lagerlängen sind jeweils 20 mm länger als das Nennmaß hergestellt und können bei Bedarf entsprechend gekürzt werden.

Die Kombination von dekotrim-Profilen mit Zusatzprofilen aus dem dekodeck-Dachschalungssortiment (Abschlußprofil, Verbindungsprofil, Eckprofil 90 Grad) ist nicht zulässig. Hierdurch entfällt jeglicher Gewährleistungsanspruch seitens des Kunden.

Wartung/Reinigung:

Das Reinigen von dekotrim-Profilen ist sehr einfach: Die Profile werden mit einem nassen Schwamm und einem nicht scheuernden Haushaltsreiniger auf Wasserbasis (keine Ammoniak- oder Chlorbasis!) gereinigt. Nicht zu lässig ist die Anwendung von scheuernden, korrodierenden Substanzen, Lösungsmittel auf Keton- oder aromatischer Basis (wie Benzol, Aceton, Terpentin, Kerosin, Benzin) etc. dekotrim-Profile dürfen nicht nachträglich beschichtet oder gestrichen werden.

IHR FACHHÄNDLER:



RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon | 033 29 - 607 93 56 
033 29 - 607 93 55
Fax | 033 29 - 607 93 45
Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE